

ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Универсальная алкидная эмаль
Область применения	Предназначена для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП) и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений. Не применяется для окраски полов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7 - 13 м ² /кг (9 - 16 м ² /л) в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	60 - 80 %
Плотность	1,17-1,3 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли – 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через 16 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Глянцевый
Цвет	Белый, бежевый, желтый, розовый, красный, вишневый, синий, голубой, васильковый, светло-серый, изумрудный, оранжевый, карамельный, кремовый, бирюзовый, салатовый, ярко-зеленый, зеленый, коричневый, серый, черный
Атмосферостойкость	Хорошая
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,5 кг, 0,9 кг, 2,0 кг, 2,5 кг, 12 кг, 24 кг, 60 кг

ЭМАЛЬ ПФ-115 «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от продуктов коррозии, пыли, старой отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, высушить. Металлические поверхности обезжирить "Ацетоном" ТЕКС или растворителем "№646" ТЕКС и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой "ГФ-021 Универсал" ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать олифой "Оксоль" ТЕКС или "Биотексом Грунт". Пористые оштукатуренные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более, чем на 10 % от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя.
Очистка инструментов	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами