



КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА»

Производство и дистрибьюция решений для создания идеальных поверхностей

Клей монтажный Волма-Блок морозостойкий

ГОСТ 31357-2007

«**ВОЛМА-Блок Морозостойкий**» - монтажный клей, специально разработанный для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Тем самым клей поддерживает теплоизоляционные свойства ячеистого бетона. Для работ при отрицательных температурах.

Область применения:

Предназначен для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как внутри, так и снаружи зданий при отрицательных температурах. Может применяться также при кладке стен. Раствор обладает теплоизоляционными свойствами, легко перемешивается и наносится. Теплоизоляционные свойства конструкции из блоков ячеистого бетона сохраняются в связи с отсутствием так называемых «мостиков холода. Это достигается минимизацией толщины шва (2-5мм при правильной геометрии блока).

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть ровной, крепкой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Перед укладкой первого ряда блоков или плит при необходимости выровнять базовую поверхность основания раствором смеси «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

Приготовление раствора:

Сухую смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5 до +20°C) в пропорции 0,21-0,23л воды на 1 кг смеси и перемешать с помощью профессионального миксера или дрели со специальной насадкой до состояния однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 3-5 минут и повторно перемешать. Раствор пригоден для использования в течение 2-2,5 часов.



Технические характеристики

Расход материала при толщине слоя 1мм на 1 кв.м	1,4 кг
Цвет	серый
Расход воды:	
На 1 кг	0,21-0,23л
На 25кг	5,25-5,75л
Температура основания и окружающей среды	от -10 до +30°C
Время корректировки	10 минут
Открытое время, не менее	20 минут
Рекомендуемая толщина слоя	2-5 мм
Жизнеспособность раствора	2-2,5 часов

Выполнение работ:

Кладочно-монтажный раствор наносится зубчатым шпателем с зубом 8х8 мм на монтажную поверхность блока. После укладки блока его следует прижать, чтобы толщина шва не превышала 5мм.

Корректировку положения блоков или плит можно производить в течение 10 минут. Второй и последующие ряды укладки блоков или плит выполняются с разбежкой. Температура основания и окружающей среды во время работы должна быть от -10°C до +30°C.

Адгезия к бетонному основанию через 28 суток:

- при нормальных условиях хранения	не менее 0,5 МПа
- после 25 циклов замораживания-оттаивания с промежуточным хранением в воде	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	F 35

Меры предосторожности:

Материал содержит цемент, поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Хранение:

Мешки с плиточным клеем «ВОЛМА-Блок Морозостойкий» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков необходимо пересыпать в целые мешки и использовать их в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев.