



4007 (изм.7)

01/2009

4007 КНАУФ-Унифлот

Шпаклёвка гипсовая высокопрочная

4007 КНАУФ-Унифлот

Шпаклёвка гипсовая высокопрочная



Область применения

КНАУФ-Унифлот - специальная шпаклевка для швов, предназначена для заделки стыков КНАУФ-листов (гипсокартонных листов), КНАУФ-суперлистов (гипсоволокнистых листов) и панелей на их основе.

При применении КНАУФ-Унифлота, заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент.

Упаковка и хранение

Упаковка смеси - в бумажных мешках на поддоне.

Мешок 5 кг, на поддоне - 200 мешков.

Мешок 25 кг, на поддоне - 42 мешка.

Вскрытый мешок хорошо закупоривать.

Хранить в сухом помещении.

Срок хранения приблизительно 6 месяцев.

Порядок работ

Подготовка поверхности

Температура основания и воздуха в помещении не должна быть ниже +10°C.

Поверхности подосновы должны быть прочными, твердыми, несущими, чистыми и сухими.

Приготовление раствора

Максимум 2 кг сухого материала высыпать в 1 литр чистой воды и размешать мастерком до консистенции сметаны. Для набухания оставлять не нужно. Для замешивания применять чистые емкости и инструмент. Время работы до начала схватывания около 50 минут.

Расход материала

Расход сухой смеси на 1 м² при шпаклевании стыков ГКЛ и мест установки шурупов составляет:

- для потолков ~ 0,3 кг;
- для перегородок ~ 0,5 кг.

Применение

Как правило, шпаклевание КНАУФ-Унифлотом производится за два прохода. Рекомендуется работать шпателем с отверткой на рукоятке и широким (20-см) шпателем.

Заполнить швы, вдавливая материал шпателем. После небольшой выдержки, (примерно через 30 минут) снять излишки материала в местах появления утолщений и загладить. Места установки шурупов также шпаклевать в 2 прохода.

Схватившийся материал не перерабатывать из-за опасности образования трещин!

Возможные незначительные неровности можно зашлифовать после высыхания.

Инструменты и емкости сразу после употребления вымыть водой (остатки гипса сокращают время работы с материалом последующих замесов).

☎ (495) 937-9595/562-0113

► www.knauf-msk.ru

@ infomarket@knauf-msk.ru

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектованных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красноярск", 143400, Моск. обл., г. Красноярск, ул. Центральная, 139

KUNIFL/RUS/RU/01.09/KMK/R

Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.