

Технический лист № 1.29. Версия от 10.2009

Соответствует нормам и применяется  
на территории Российской Федерации

## Линокрот

ТУ 5774-002-13157915-98

### Описание продукции:

**Линокрот** – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.

Линокрот получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбегаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.

В зависимости от вида защитных слоев и области применения Линокрот выпускается двух марок:

**Линокрот К** - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;

**Линокрот П** - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

### Область применения:

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                                               | Материал                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                       | Линокрот П                      | Линокрот К         |
| Толщина**, мм ( $\pm 0,1$ мм)                                         | 2.7                             | 3.7                |
| Масса* 1 м <sup>2</sup> , кг, ( $\pm 0,25$ кг)**                      | 3.85                            | 5.1                |
| Разрывная сила** при растяжении, Н, не менее                          |                                 |                    |
| полиэфир                                                              | 343/-                           | 343/-              |
| стеклоткань                                                           | 800/800                         | 800/800            |
| стеклохолст                                                           | 294/-                           | 294/-              |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны**, кг/м <sup>2</sup> , не менее | 1,5                             | 1,5                |
| Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более                 | 1                               | 1                  |
| Потеря посыпки**, г/образец, не более                                 | -                               | 1                  |
| Температура хрупкости вяжущего**, °С, не выше                         | минус 15                        | минус 15           |
| Температура гибкости** на брус R=25 мм, °С, не выше                   | 0                               | 0                  |
| Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч  | -                               | абсолютная         |
| Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч     | абсолютная                      | -                  |
| Теплостойкость**, °С, не менее                                        | 80                              | 80                 |
| Тип защитного покрытия                                                |                                 |                    |
| верхняя сторона                                                       | пленка без логотипа             | гранулят           |
| наплавляемая сторона                                                  | пленка с логотипом              | пленка с логотипом |
| Длина / ширина, м                                                     | 15x1                            | 10x1               |
| Упаковка поддона                                                      | термоусадочный пакет прозрачный |                    |

\* - Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель.

\*\* - Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.

### Производство работ:

Согласно "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ»", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

