

ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Масляно-клеевая шпатлевка готовая к применению.
Область применения	Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений при отделочных работах по бетонным, оштукатуренным поверхностям под окраску воднодисперсионными, масляными красками и эмалями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,7-2 м ² /кг (1,3-3,3 м ² /л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.
Сухой остаток	Ок. 68 %
Плотность	Ок. 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.
Цвет	Белый с кремовым или серым оттенком
Заполняющая способность	До 1 мм
Хранение транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке – 2 года.
Фасовка	1,5 кг, 5 кг, 8 кг, 16 кг, 30 кг, 50 кг; ПЭМ: 5 кг; 15 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Бетонные и оштукатуренные поверхности прогрунтовать олифой Оксоль «Универсал» ТЕКС или Грунтом-гидроизолятором Латекс «Профи» ТЕКС, разбавленным водой в соотношении 1:6 (грунт-гидроизолятор : вода) либо грунтовкой Пропиточная «Универсал» ТЕКС.

ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать олифой Оксолъ «Универсал» ТЕКС или Грунтом-гидроизолятором Латекс «Профи» ТЕКС, разбавленным водой в соотношении 1:6 (грунт-гидроизолятор : вода) либо грунтовкой Пропиточная Универсал" ТЕКС.

Выравнивание Наносить шпателем в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Очистка инструментов Инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. При попадании на кожу может вызывать слабое раздражение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.