



КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА»

Производство и дистрибьюция решений для создания идеальных поверхностей

Клей монтажный ВОЛМА-МОНТАЖ морозостойкий

«ВОЛМА-Монтаж мороз» – сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего и специальных противоморозных добавок, позволяющих вести монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) при температуре окружающей среды до -15°C.

Область применения:

Монтаж гипсовых пазогребневых перегородочных плит при температуре окружающей среды до -15°C.

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи и прочих веществ, ослабляющих адгезию раствора к поверхности. Металлические элементы должны быть зачищенными от коррозии. Большие неровности и выступы устранены.

Приготовление раствора:

Для приготовления раствора при отрицательной температуре окружающей среды использовать теплую воду с температурой 30-40°C. Сухую смесь высыпать в чистую теплую воду, исходя из пропорции 0,45-0,5 л воды 1 кг, и перемешать с помощью профессионального миксера или дрели с насадкой до состояния однородной массы. Приготовленный раствор использовать в течение 30 минут.



Технические характеристики

Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,45-0,5 л
Жизнеспособность раствора в таре при температуре воздуха ниже 0°C	30 минут
Температура проведения монтажных работ	до -15°C
Прочность при сжатии	не менее 10 МПа
Прочность сцепления с гипсовым основанием	0,5 МПа
Прочность сцепления с гипсовым основанием	0,5 МПа
Расход при монтаже 1 кв. м одинарных перегородок из ПГП	1,5-2,0 кг

Порядок работы:

При монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ППП) растворная смесь (клей) наносится в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая монтируемая плита с усилием прижимается сверху гребнем следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2мм. Выступающий при этом излишек клея удаляется шпателем с поверхности соединения плит и возвращается в емкость с клеем. Корректировку положения плиты можно производить в течение 5 мин после ее установки. После высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки.

Работа с инструментом:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости, так как загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования монтажной смеси. После работы инструмент вымыть теплой водой.

Хранение:

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Срок хранения в фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

© 2007—2012 Корпорация «ВОЛМА» Гипсокартон, сухие строительные смеси, алебастр, гипс, пазогребневая плита, штукатурка, шпатлевка (шпаклевка), плиточный клей, грунтовка