

## **ЭЛАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS EXTRA**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Для затирки настенных и напольных керамических и каменных плиток. Применяется внутри и снаружи зданий.

### **СВОЙСТВА**

**Эластичная** – возможность затирки швов в покрытиях на балконах, террасах, фасадах, системах отопления.

**Низкопоглощаемая** – EFEKT PERLENIA.

**Защищает швы от грибков, плесени и водорослей** – MYKO BARIERA.

**Содержит молекулы серебра для уничтожения нескольких сотен бактерий и грибков** - ANTIБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.

**Стойкая к загрязнениям, царапинам, истиранию, трещинам, а также к воздействию масел и растворителей.**

**Всем цветам ЭЛАСТИЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS EXTRA соответствуют цвета санитарного силикона ATLAS EXTRA, а выбранным – цвета ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК ATLAS, а также СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ – ШИРОКИХ.**

**Отличная адгезия с плитками.**

**Морозо- и водостойкая.**

### **ОСНОВАНИЕ**

Швы одинаковой глубины, без загрязнений и пыли.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Смесь высыпается в чистую воду (0,30 - 0,33 л воды на 1 кг сухой смеси), размешивается до получения однородной массы, прим. через 5 мин. вновь размешивается и начинается затирка швов. Массу нужно использовать в течение 2 часов. Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи терки или резинового шпателя.

### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Работы начинают после затвердения раствора, на котором уложены плитки. В случае применения быстросхватывающейся клеящей смеси ATLAS MIG затирку плиток начинают уже через 4 часа. Слишком поглощающие плитки могут поддаваться перекрашиванию. В связи с этим выполнение пробной затирки швов рекомендуется производить на небольшом отрезке шва. После частичного схватывания раствора можно приступить к очистке поверхности (прим. через 10-20 минут). Легкое хождение начинают через 9 часов после затирки швов. Покрытие используют через 24 часа (в мокрых помещениях – через 48 часов). Свежие швы нужно поддерживать слегка влажными в течение нескольких первых дней. Для дополнительного ограничения поглощаемости швов и увеличения их стойкости к загрязнениям рекомендуется (после полного высыхания, то есть прим. через 2 недели) применение средства ATLAS DELFIN. Рекомендуется применять смесь одного номера и одной даты расфасовки на данной поверхности.

### **ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ**

от +5°C до +25°C.

### **МИН./МАКС. ШИРИНА ШВА**

0 мм /7 мм.

### **УПАКОВКА**

Пленочные пакеты: 2 кг, 5 кг.

## РАСХОД

Зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использованных плиток

Размер плитки [мм]	Ширина шва [мм]	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]
Мозаика	2	прим. 0,8
100x100	3	прим. 0.6
150x150	3	прим. 0,5
200x250	3	прим. 0,4
300x300	3	прим. 0.3

***Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Подробная информация, касающаяся продукта, находится в его технической карте.***

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным требованиям, составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта  $\leq 0,0002$  %.

## ВНИМАНИЕ

Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте характеристики.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Продукт соответствует требованиям PN-EN 13888:2010, CG2 WA.