



Сухие строительные  
смеси и отделочные  
материалы



## DE LUXE ПРЕМИУМ

### ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративно-защитного заполнения межплиточных швов при укладке керамической, керамогранитной, мраморной и мозаичной плитки внутри и снаружи зданий. Может использоваться при облицовке бассейнов и других резервуаров с водой. Рекомендуется для применения в системе "теплый пол".

#### СВОЙСТВА

Изготовлен на основе водной дисперсии полимера, фракционированного песка (до 3 мм) и специальных добавок. После нанесения создает шероховатую структурную поверхность на гладких основаниях. Экологически чистый продукт.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Межплиточные швы необходимо очистить от клея сразу после укладки плитки. Затирка швов производится не ранее срока указанного в рекомендациях производителя плиточного клея. При ремонте или замене затирки в облицовочном слое межплиточные швы необходимо очистить от старых затирочных материалов.

#### ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. Ручное перемешивание (при помощи шпателя либо мастерка) допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 2 часов.

##### Внимание!

При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". Добавление в готовый раствор любых компонентов (в том числе воды) ведет к изменению заявленных производителем свойств материала. При увеличении вязкости готового раствора в течение указанного времени жизнеспособности состав необходимо перемешать в емкости без добавления воды.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовым раствором диагональными движениями (относительно направления швов) плотно заполнить межплиточные швы с помощью резинового шпателя. После чего излишки раствора собрать с поверхности облицовки шпателем и повторить процесс. Затем через 10-15 минут поверхность плитки аккуратно протереть влажной губкой. После твердения раствора выполнить окончательную очистку поверхности плитки сухой тканью. Затвердевшие швы не требуют обязательной последующей обработки специальными защитными пропитками.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Свеженанесенную затирку для швов следует в течение 24 часов предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палитра	20 цветов
Дозировка воды:	
на 1 кг смеси	0,33 - 0,38 л воды
на 2 кг смеси	0,66 - 0,76 л воды
на 25 кг смеси	8,25 - 9,50 л воды
Расход при ширине шва 3 мм*	0,5 кг/м2
Рекомендуемая ширина шва	2 - 5 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность на сжатие	10 МПа
Жизнеспособность раствора	120 минут
Пешая нагрузка	через 24 часа
Полная рабочая нагрузка	через 7 суток
Температура проведения работ и основания	от +5 оС до +30 оC
Температура эксплуатации	от -50 оC до +50 оC
Морозостойкость	F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	2 кг

\* - точный расход зависит от размера и типа используемой плитки, а также фактической ширины и глубины швов. При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать возможные потери.

ТУ 5745-013-93673708-2015

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

## ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Рекомендовано для использования в детских и медицинских учреждениях

## ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

## Цветовая гамма затирки De Luxe Премиум

БЕЛЫЙ	КОРАЛЛОВЫЙ	КИВИ
СВЕТЛО-СЕРЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРЫЙ	ПЕРСИК	ГОЛУБОЙ
ГРАФИТ	ТЕРРАКОТОВЫЙ	СИНИЙ
ВАНИЛЬНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	СЕРО-ГОЛУБОЙ
КРЕМОВЫЙ	ШОКОЛАДНЫЙ	ВАСИЛЬКОВЫЙ
РОЗОВЫЙ	МИЯТА	

