

**ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 «УНИВЕРСАЛ»**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Тип</b>                | Нитроцеллюлозный лак.  |
| <b>Область применения</b> | Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |   |
|---|---|
| <b>Расход на 1 слой</b>   | 8 - 11 м <sup>2</sup> /л.   |
| <b>Сухой остаток</b>  | Ок. 20 %.   |
| <b>Плотность</b>  | Ок. 0,93 кг/л.  |
| <b>Разбавитель</b>  | Растворитель «646».   |
| <b>Способ нанесения</b>   | Наносится кистью, валиком, краскораспылителем или наливом.  |
| <b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b> | От пыли – 0,5 часа, следующий слой можно наносить через – 3 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.                                 |
| <b>Блеск</b>  | Глянцевый.  |
| <b>Цвет</b>   | Бесцветный.   |
| <b>Износостойкость</b>  | Хорошая.  |
| <b>Стойкость к мытью</b>  | Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).   |
| <b>Хранение и транспортировка</b>                                       | Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не выше +40°С. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать. |
| <b>Срок годности</b>  | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.   |
| <b>Фасовка</b>  | 0,4 кг, 0,8 кг, 1,8 кг.   |

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"  
ООО «Белколор»,  
308017, Россия, г. Белгород,  
Рабочая ул., 14**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 700 44 22**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 «УНИВЕРСАЛ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Условия при обработке</b>      | Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +15°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%.  |
| <b>Предварительная подготовка</b> | Поверхность тщательно очистить от пыли и непрочно держащихся старых покрытий и других загрязнений, высушить и зашкурить.  |
| <b>Лакирование</b>                | Перед нанесением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем «646». Лак нанести на подготовленную поверхность краскораспылителем, валиком, кистью или наливом тонким равномерным слоем, без потеков.  |
| <b>Уход</b>                       | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. 7 дней после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность. |
| <b>Ремонтная окраска</b>          | Лакированные лаком «НЦ-218» поверхности можно лакировать лаком «НЦ-218» или однотипными нитроцеллюлозными лаками. См. пункт «Предварительная подготовка».   |
| <b>Очистка инструментов</b>       | После окончания работ инструменты очистить растворителем «646».   |

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит смесь растворителей, легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей вызывает аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"  
ООО «Белколор»,  
308017, Россия, г. Белгород,  
Рабочая ул., 14

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 700 44 22**  
пн–пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный