

**КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»**

<b>Тип</b>	Текстурная краска для наружных и внутренних работ для создания декоративных эффектов. Образует паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью с помощью бытовых неабразивных моющих средств, скрывает мелкие неровности поверхности, укрывает в 1 слой.
<b>Область применения</b>	Предназначена для декоративной отделки и придания рельефа поверхности зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, кирпич, поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками), а также для отделочных работ внутри помещений, в т.ч. с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	1,5-2,5 кг/м <sup>2</sup> (0,8-1,4 л/м <sup>2</sup> ) в зависимости от толщины наносимого слоя и желаемого рельефа.
<b>Сухой остаток</b>	около 76%.
<b>Плотность</b>	около 1,8 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем или кельмой в один слой. Для придания желаемого рельефа использовать текстурный валик или зубчатый шпатель.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	3 часа. При температуре воздуха ниже +15 °С и относительной влажности выше (65±5) %, либо при толщине слоя текстурного покрытия более 1мм время высыхания текстурного покрытия увеличивается до 24 часов.
<b>База</b>	А
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Для колеровки воспользуйтесь колеровочным сервисом ТЕКС или заколеруйте самостоятельно: для фасадных работ колер красками «Профи» ТЕКС (№8,9,10, 13,14,15,16) до 7% от объема текстурной краски. Для внутренних работ колер пастами «Универсал» ТЕКС до 5% от объема текстурной краски или колер красками «Профи» ТЕКС до 7% объема.
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с помощью бытовых неабразивных моющих средств.
<b>Хранение транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке
<b>Фасовка</b>	8 кг, 16 кг

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС или грунтом Фасадным «Профи» ТЕКС. Дефекты поверхности выровнять при наружных работах шпатлевкой Фасадной "Профи" ТЕКС, при внутренних работах – шпатлевками для внутренних работ ТЕКС.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Для создания более гладкого рельефа рекомендуется разбавить краску водой не более 10 % от объема. Наносить шпателем или кельмой в один слой. Для придания желаемого рельефа использовать текстурный валик или зубчатый шпатель. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. В случае использования краски разных партий все необходимое количество требуется предварительно полностью перемешать. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный