

Euro 12

Евро 12

**ТИП**

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих помещений и помещений с повышенной влажностью.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры и др., кроме ванных комнат) по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Особенно рекомендуется для помещений общественного назначения: школ, зрелищных и спортивных сооружений, библиотек, кассовых залов и др. Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Расход на 1 слой**

10–12 м<sup>2</sup>/л по ровной невпитывающей поверхности,  
7–8 м<sup>2</sup>/л по неровной впитывающей поверхности.

**Сухой остаток**

Около 49 % в зависимости от цвета.

**Плотность**

1,1-1,3 кг/л.

**Разбавитель**

Вода

**Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %**

1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

**Блеск**

Полуматовый

**База**

А и С.

**Колеровка**

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".  
База А также может использоваться в качестве белой краски.

**Цвет**

Белый

**Стойкость к мытью**

Краска образует покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

**Хранение и транспортировка**

При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

<b>Фасовка</b>	0,9л, 2,7л, 9л
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ, а в сухих помещениях – водоразбавляемыми шпатлёвками, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	Свидетельство о государственной регистрации Паспорт безопасности Добровольный пожарный сертификат Добровольный сертификат соответствия
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: <a href="mailto:info.russia@tikkurila.com">info.russia@tikkurila.com</a> <a href="http://www.tikkurila.ru">www.tikkurila.ru</a>